



№ РОСС RU.C-RU.04УЛС0.В0029626
срок действия с 09.02.2026 г. по 08.02.2029 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Акционерное общество
«ПАВЛОВСК НЕРУД»
396446 Воронежская обл., Павловский
р-он, с. Елизаветовка

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 123

Выдан «31» мая 2026 год

1. Щебень из плотных горных пород (гранитов) смеси фракции от 5 до 20 мм с формой зерна по 2 группе

2. ГОСТ 8267-93

3.

4. Дата отгрузки « » 20 г. кол-во тонн

5. № партии № накладной

6. Результаты лабораторных испытаний:

6.1 Зерновой состав:

Диаметр отверстий контрольных сит, мм	d наим.		0,5 (d наим. + D наиб.)	D наиб.	1,25 D наиб.
	2,5	5	12,5	20	25
Полные остатки на ситах, % по массе	98,6	97,3	35,5	1,6	0,0

6.2 Содержание:

6.2.1 зёрен пластинчатой и игловатой формы 11,6 2 группа %

6.2.2 пылевидных илистых и глинистых частиц 0,60 в том числе глины в комках 0,0 %

6.2.3 зёрен слабых пород 0,0 %

6.2.4 вредных компонентов: см. приложение

6.3 Марка щебня по дробимости 1400

6.4 Марка щебня по истираемости И1

6.5 Марка щебня по морозостойкости F300

6.6 Насыпная плотность для перевода кол-ва материала из ед. массы в объёмные 1,39 т/м³

6.7 Истинная плотность 2,68 г/см³

6.8 Средняя плотность 2,67 г/см³

6.9 Пористость зёрен щебня 1,0 %

6.10 Пустотность щебня 48,0 %

6.11 Водопоглощение щебня 0,24 %

6.12 Удельная эффективная активность радионуклидов (А эфф.) 273,80 Бк/кг

Первый класс использования (протокол № 36-01-20/00221-26 от 26.01.2026г)

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

6.13 Устойчивость структуры щебня против распадов 0,28 %

Заключение: Щебень фракции от 5 до 20 мм соответствует требованию ГОСТ 8267-93.

Мастер контрольный ОТК

Пыбина Е.И.

