



№ RU Д-РУ.РА03. В. 18973/24
срок действия с 29.03.2024 г. по 29.03.2029 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Акционерное общество
«Павловск Неруд»
396446 Воронежская обл.
Павловский р-он, с. Елизаветовка

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 387

Выдан «31» мая 2026 г.

1. Щебень основной фракции св. 8 до 11,2 мм

2. ГОСТ 32703-2014

3.

4. Дата отгрузки « » 20 г. кол – во ТОНН

5. № партии

6. Результаты лабораторных испытаний:

6.1 Гранулометрический состав:

Размеры ячеек контрольных сит, мм	2 D	1,4 D	D	d	d/2	Марка
	22,4	16	11,2	8	4	
Проходы через сито, % по массе	100,0	100,0	95,8	7,6	0,4	90/10

6.2 Содержание:

6.2.1 пылевидных и глинистых частиц 0,60 %

6.2.2 глины в комках 0,0 %

6.2.3 зёрен слабых пород 0,0 %

6.3 Марка щебня по дробимости M1400

6.4 Марка по сопротивлению дроблению и износу И1

6.5 Марка щебня по морозостойкости F300

6.6 Марка по содержанию зёрен пластинчатой и игловатой формы Л10 %

6.7 Насыпная плотность для перевода количество материала из единиц массы в объёмные 1,38т/м³

6.8 Удельная эффективная активность радионуклидов (А эфф.) 266,10 Бк/кг

Первый класс использования (протокол № 36-01-20/00229-26 от 26.01.2026г)

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

6.9 Устойчивость структуры щебня против распадов 0,2 %

6.10 Истинная плотность 2,68 г/см³

6.11 Средняя плотность 2,67 г/см³

Заключение: щебень основной фракции св. 8 до 11,2 мм соответствует требованиям ГОСТ 32703-2014

Мастер контрольный ОТК



Ильина Е.И.